

Płyta stolarska brzozowa, I/II

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
02141/0002	18 mm	1 250 mm	2 500 mm

Trójwarstwowa płyta drewnopochodna, rdzeń stanowią listwy drewna litego (najczęściej sosna), obustronnie oklejony obłogiem z drewna brzozonego.

KLEJENIE: płyta suchotrwała, klej na bazie żywicy mocznikowo-formaldehadowej, do użytkowania w warunkach suchych.

ZASTOSOWANIE: w meblarstwie i budownictwie jako materiał konstrukcyjny, opakowania, aranżacja wnętrz i inne.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	18 mm
Szerokość	2 500 mm
Długość	1 250 mm
Waga	39 kg
Sklejka	
Gatunek	Brzoza
Warstwa środkowa	Sosna
Budowa	Płyta stolarska
Powierzchnia	Szlifowana / Szlifowana
Klasa	I/II
Standard klejenia	Suchotrwała

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/plyty-stolarskie/plyta-stolarska-brzozowa-iii-p43517>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

